


**M|O|L**  
get flexibility




Betonrohrdichtungen



# System **MKR**

## Keildichtung für Betonrohre

Funktionssichere Verbindung nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 garantiert  
Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 681-1 und der FBS Qualitätsrichtlinie QR 4060



Die M.O.L. Betonrohrdichtung System MKR ist ein keilförmiges Dichtungssystem für Beton- und Stahlbetonrohre. Sie wird auf dem Spitzende des Rohres montiert und garantiert eine funktionssichere Verbindung nach DIN EN 1916 und DIN V 1201. Zudem erfüllt die MKR-Dichtung die Anforderung nach DIN EN 681-1 und der FBS Qualitätsrichtlinie QR 4060®.

**Material:** Das eingesetzte Material SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) ist hervorragend für den Einsatz im Abwasserbereich geeignet und entspricht der Norm DIN EN 681-1 WC 40 (Härte  $40 \pm 5$  IRHD).

Die MKR-Dichtung wird durch das MPA NRW (Dortmund), KIWA Niederlande und Benor Belgien geprüft und güteüberwacht.

**Herstellung der Rohre:** Die MKR-Dichtung auf das gereinigte Rohrspitzende ziehen und wie in der Abbildung vor der Schulter positionieren. Durch gezieltes Anheben und Entlasten kann die Spannung der Dichtung ausgeglichen werden.

**Hinweis für die Rohrverlegung:** Für die Rohrmontage Gleitmittel (z.B. von M.O.L.) auf die Oberfläche der Muffe auftragen. Spitzende in der Glocke zentrieren und die Rohre zusammenziehen.

Art-Nr.	$h_1$	$b$	$w$
75040	16 +0,8/-0,4	29,2 ± 1,0	9,5 ± 1,2
75041	18 +0,8/-0,4	34,0 ± 1,0	10,8 ± 1,3
75042	19 +0,8/-0,4	36,0 ± 1,2	11,4 ± 1,3
75043	20 +0,8/-0,4	38,0 ± 1,2	11,9 ± 1,3
75044	21 +0,8/-0,4	40,0 ± 1,2	12,5 ± 1,4
75045	22 +0,8/-0,4	42,0 ± 1,2	13,0 ± 1,4
75046	23 +0,8/-0,4	43,5 ± 1,2	13,8 ± 1,6
75047	24 +0,8/-0,4	45,0 ± 1,2	14,3 ± 1,6
75048	25 +0,8/-0,4	45,0 ± 1,2	14,8 ± 1,8
75049	26 +0,8/-0,4	45,0 ± 1,2	15,2 ± 1,8
75050	27 +0,8/-0,4	45,0 ± 1,2	16,1 ± 2,0
75051	28 +0,8/-0,4	45,0 ± 1,2	16,7 ± 2,0
75052	30 +1,0/-0,4	45,0 ± 1,2	17,8 ± 2,0
75053	31 +1,0/-0,4	45,0 ± 1,2	18,4 ± 2,2
75054	32 +1,0/-0,4	48,0 ± 1,5	19,2 ± 2,2
75055	33 +1,0/-0,4	49,0 ± 1,5	19,8 ± 2,2
75056	34 +1,0/-0,4	51,0 ± 1,5	20,5 ± 2,4
75057	36 +1,0/-0,4	54,0 ± 1,5	21,6 ± 2,6
75059	40 +1,2/-0,4	60,0 ± 1,5	24,0 ± 2,8

Andere Profile auf Anfrage (alle Maße in mm).

Technische Änderungen vorbehalten. Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Produktinformationen beraten nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, abrufbar unter [www.mol-elastomer.de](http://www.mol-elastomer.de).

